

Подготовка оснований, не подходящих для непосредственного приклеивания эластичных и текстильных покрытий по DIN 18365

основания	ПОДГОТОВКА	Подготовительные работы	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Приклеивание армирующего слоя/ Разъединение		Армирование/ Разъединение	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Шпатлевка	
Цементная стяжка (СТ), бетонные плиты		Уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:2 с водой	по достижении прочности для хождения							
Кальций-сульфатная стяжка (СА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:2 с водой	от 2 до 4 часов в системе с А 620							A 620*1 Z 615 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715
Магнезиальная стяжка (МА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 325	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 3-4 часа				D 3045	ок. 1 час		
Стяжка из литого асфальта (АС)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:2 с водой или D 3045	ок. 1 час							
Терраццо, плитка		тщательно очистить с помощью R 4515, RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:2 с водой или D 3045	ок. 1 час							
Гипсоволоконные плиты		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3035 или D 3040 1:2 с водой	2-4 часа							A 620*1*2 Z 615*2 Z 670*2
Старые, твердые, нерастворимые остатки клея на основании, соответствующем нормам		Уборка пылесосом									D 3050 + Z 615 Z 630 Z 640
Старые остатки клея на основании, соответствующем нормам, в том числе водорастворимые		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 325	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 3-4 часа							
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 4 CM% без отопления, до 3 CM% с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7 вес%		Шлифовка и уборка пылесосом*3 RS 5935 или RS 5945	PU 280 2-кратное нанесение PU 235 2-кратное нанесение	ок. 1 час в зависимости от нанесения ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения							A 620*1 Z 615 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 4 CM% без отопления, до 3 CM% с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 6 вес%		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	MS 325	ок. 3-4 часа				D 3045	ок. 1 час		
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол с недостаточной прочностью поверхности		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280*4 PU 235*4 MS 325*4	ок. 1 час ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения ок. 3-4 часа							
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 4 CM% без отопления, до 3 CM% с отоплением		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3080 1:1 с водой разбавленный затем D 3080 неразбавленный	мин. 30 минут мин. 120 минут							Z 615 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол, кальций-сульфатная стяжка (СА), магнезиальная стяжка (МА) или стяжка из литого асфальта (АС) с достаточной несущей способностью, но с трещинами или неравномерная (площадки различных стяжек)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 325	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 3-4 часа	MS 230 MS 240 MS 260 MS 290 PU 210	PU 223 PU 225 PU 385 PU 215*E PU 220*E	EM 140*4 RP 104*4 RP 109*4 RP 115*4				A 620*1 Z 615 Z 630 Z 630 Z 670
Ранее уложенные покрытия, стационарно только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полностью отшлифовать дерево и гладкие напольные покрытия RS 5935 или RS 5945			MS 230 MS 240 MS 260 MS 290 PU 210	PU 223 PU 225 PU 385 PU 215*E PU 220*E	EM 140 RP 104 RP 109 RP 115				A 620*1 Z 615 Z 630 Z 630 Z 670
Ранее уложенные покрытия, стационарно только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полностью отшлифовать дерево и гладкие напольные покрытия									D 3050 + Z 615 Z 630 Z 640 Z 645

Климат в помещении должен удовлетворять требованиям DIN 18365. Все рекомендации относятся также к укладке покрытий на обогреваемую стяжку. При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта.

Пожалуйста, учтите:

- *1 Не использовать под резиновыми напольными покрытиями
- *2 Только если необходима шпатлевка
- *3 В случае теплых полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с экспертом
- *4 В зависимости от прочности основания, в случае сомнения проконсультируйтесь с экспертом

*E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением *E