

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка



Сфера применения:

Готовая к применению дисперсия для улучшения WAKOL Z 645 заполнителя, WAKOL Z 640 заполнителя, WAKOL Z 630 нивелирующей массы, WAKOL Z 615 нивелирующей массы с низким уровнем пыли и WAKOL A 620 ангидридной массы для повышения адгезии, эластичности и снижения риска трещин при усадке основания. Применяется только во внутренних помещениях.

Смесьдо:

ок. 6,25-8,0 л WAKOL D 3060 + 25 кг массы

Информация по хранению:

не ниже +5 °C; чувствительна к морозу

Сырьевая основа:

полиакрилатная дисперсия

Фасовка:

306003 - 10,0 кг

WAKOL Z 640 Заполнитель новый



Сфера применения:

Устойчивый, цементный заполнитель для оштукатуривания лестничных ступеней и дверных стыков, а также для ремонта поврежденных стяжек толщиной слоя от 0 до 20 мм, с добавкой кварцевого песка от 10 до 50 мм, во внутренних помещениях. Масса небольшого напряжения. Очень хорошее моделирование. Низкое содержание хроматов в соответствии с Директивой REACH.

Смесьдо:

ок. 6,75-7,5 л воды + 25 кг Z 640

Расход:

ок. 1,4 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Время высыхания:

можно ходить примерно через 30 минут, готовность к укладке через 3 часа

Способ нанесения:

только с водой или WAKOL D 3060

Время открытой выдержки:

ок. 15 минут

С кварцевым песком:

10-50 мм

Толщина выравнивающего слоя:

до 20 мм

Информация по хранению:

хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:

специальный цемент

Фасовка:

506512 - 25,0 кг

WAKOL Z 645 Заполнитель новый



Сфера применения:

Устойчивая шпаклевочная масса для шпаклевания лестничных ступеней и дверных стыков, для ремонта повреждений на бесшовном покрытии пола с толщиной слоя 1-10 мм, толщина выравнивающего слоя до 50 мм, во внутренних помещениях. Масса небольшого напряжения. Очень хорошее моделирование. Низкое содержание хроматов в соответствии с Директивой REACH.

Смесьдо:

ок. 6,75-8,0 л воды + 25 кг Z 645

Расход:

ок. 1,3 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:

хохождение примерно через 30 минут, укладка примерно через 60 минут

Способ нанесения:

только с водой или WAKOL D 3060

Время открытой выдержки:

ок. 15 минут

С кварцевым песком:

до 50 мм

Толщина выравнивающего слоя:

1-10 мм

Информация по хранению:

хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:

специальный цемент

Фасовка:

506712 - 25,0 кг

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:



Способ нанесения от

WAKOL Z 645 Заполнитель Новый – Код продукта 506712 и

WAKOL Z 640 Заполнитель Новый – Код продукта 506512

только с WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка или водой

WAKOL MS 330 Силановая грунтовка



Сфера применения:

1-компонентная MS-грунтовка для грунтования впитывающих и невпитывающих поверхностей, также используется для крепления верхней зоны от стяжки. Используется в качестве изоляции капиллярной влажности и повышенной влажности до 5 CM% без отопления и 3 CM% с отоплением, также в бетоне до 7 % общего веса перед укладкой клеями Wakol MS.

Способ нанесения:

В качестве грунтовки с валиком для грунтовки или велюровым валиком WAKOL, в качестве гидроизоляции с WAKOL MS специальным валиком или с зубчатым шпателем ТКВ А2

Сырьевая основа:

MS полимер

Фасовка:

361403 - 10,0 кг

Расход:

ок. 80-120 г/м² в качестве грунтовки, мин. 250 г/м² в качестве гидроизоляции

Время высыхания:

ок. 60 минут

хранению:

не чувствителен к морозу

WAKOL D 3310 Клей для ковровых покрытий



Сфера применения:

Для укладки текстильных покрытий на основе волокна, джута и латекса, для плетеных текстильных покрытий, хвойного нетканого полотна и Wakol Звукоизоляционное напольное покрытие на впитывающие основания. WAKOL D 3310 соответствует нормам германского стандарта DIN EN 14259.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А2, В1 или В2

Фасовка:

331002 - 14,0 кг

Расход:

ок. 300-525 г/м²

Время подсыхания:

ок. 5-10 минут

Время укладки:

ок. 10-15 минут

хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

ПОДЛОЖКИ / МАТЫ / ПЛАСТИНЫ

WAKOL RP 107 Пластина развязки, 7 мм



Сфера применения:

Полиэфирная пластина для разделения и снижения ударного шума под наклеенным паркетом во внутренних помещениях. Также подходит покровной шпаклевки и заключительной приклейки текстильных и эластичных напольных покрытий.

Укладка:

приклеивание по всей площади, плотная стыковка пластин

Расход:

в соответствии с размером помещения

Информация по хранению:

хранить картон в горизонтальном положении

Сырьевая основа:

смесь полиэфирных волокон

Фасовка:

590907 - 9 плит 100 x 60 см, 7 мм толщина